

## LEMBAR DATA TEKNIS

## Sika® Sovamesh-80

## FIBERGLASS MESH REINFORCEMENT DENGAN ALKALI-RESISTANT

## DESKRIPSI

Sika® Sovamesh-80 adalah mesh tahan alkali berbahan dasar fiberglass.

## KEGUNAAN

- *Reinforcement* untuk Sikatop®
- *Reinforcement* untuk Sikalastic®
- *Reinforcement* untuk pekerjaan semen dan plaster
- Untuk proyek konstruksi baru dan perbaikan

## KARAKTERISTIK / KELEBIHAN

- Kekuatan tinggi
- Aplikasi mudah dan cepat
- Memastikan ketebalan lapisan dasar yang benar
- Meningkatkan sifat menjembatani retak dari sistem
- Meningkatkan sifat mekanik dari sistem

## INFORMASI PRODUK

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahan Dasar Kimia   | Fiberglass fabric                                                                                                                                                             |
| Kemasan             | 1 m x 50 m<br>10 cm x 5 m                                                                                                                                                     |
| Tampilan / Warna    | Putih                                                                                                                                                                         |
| Umur Penyimpanan    | Produk tidak kedaluwarsa jika disimpan dengan benar                                                                                                                           |
| Kondisi Penyimpanan | Produk harus disimpan dengan baik dalam kemasan aslinya, belum terbuka, dan segel tidak rusak, datar dan tidak berkerut, di kondisi kering pada suhu antara +5 °C dan +35 °C. |
| Berat per unit area | 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                           |

## INFORMASI SISTEM

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktur Sistem | Untuk informasi rinci mengenai sistem build-up, silakan merujuk ke Lembar Data Produk dari produk Sikatop® dan Sikalastic®. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INSTRUKSI APLIKASI

### KUALITAS SUBSTRAT

Permukaan harus kuat, bersih, kering dan bebas dari kotoran, minyak, gemuk dan kontaminasi lainnya. Tergantung pada material, substrat harus disiapkan atau dibersihkan secara mekanis. Menggerinda mungkin diperlukan untuk meratakan permukaan. Substrat yang cocok adalah seperti: beton, lembaran dan lapisan bitumen, logam, bata, semen asbes, ubin keramik, kayu.

\* Untuk informasi rinci mengenai persiapan substrat dan primer, silakan merujuk ke dokumen Metode Pelaksanaan produk Sikatop® dan Sikalastic® yang sesuai.

### APLIKASI

Pastikan untuk menggunakan Sika® Sovamesh 80 saat lapisan masih dalam kondisi basah.

\* Untuk informasi aplikasi secara rinci, silakan merujuk ke dokumen Metode Pelaksanaan produk Sikatop® dan Sikalastic® yang sesuai.

## CATATAN PENTING

Batasan akan ditentukan oleh masing-masing produk Sikatop® dan Sikalastic® – Silakan mengacu pada PDS terkait..

## DASAR DATA PRODUK

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data yang diukur sebenarnya dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali Sika.

## BATASAN LOKAL

Harap dicatat bahwa sebagai hasil dari peraturan lokal tertentu, data yang dinyatakan dan digunakan sebagai rekomendasi untuk produk ini dapat berbeda untuk tiap negara. Silakan periksa Lembar Data Produk Lokal untuk data produk dan kegunaannya yang tepat.

## EKOLOGI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pengguna harus membaca Lembar Data Keselamatan (SDS) terbaru sebelum menggunakan produk. Lembar Data Keselamatan (SDS) memberikan informasi dan petunjuk mengenai cara aman untuk penanganan, penyimpanan dan pembuangan produk kimia. Lembar Data Keselamatan (SDS) berisi data yang terkait dengan keselamatan fisik, ekologi, toksikologi, dan lainnya.

## CATATAN HUKUM

Informasi dan khususnya rekomendasi yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan akhir dari produk Sika, diberikan dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Sika dari produk tersebut ketika disimpan, ditangani dan diaplikasikan dengan benar dan dalam kondisi normal sesuai dengan rekomendasi Sika. Dalam prakteknya, perbedaan material, substrat dan kondisi aktual lapangan adalah faktor yang mengakibatkan tidak ada jaminan sehubungan dengan diperjualbelikannya atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kewajiban yang timbul dari hubungan hukum apapun. Dapat disimpulkan baik dari informasi ini, atau dari setiap rekomendasi tertulis, atau dari saran lain yang ditawarkan, pengguna produk harus menguji kesesuaian produk untuk aplikasi dan tujuan yang dimaksud. Sika berhak untuk mengubah sifat dari produk-produknya. Hak milik dari pihak ketiga harus diperhatikan. Semua pesanan diterima sesuai dengan persyaratan penjualan dan pengiriman kami yang berlaku. Pengguna harus selalu mengacu pada Lembar Data Produk lokal terbaru untuk produk yang bersangkutan, salinan akan disediakan atas permintaan.

PT. Sika Indonesia

Jl. Raya Cibinong-Bekasi km.20.

Cileungsi, Bogor 16820 - Indonesia

Tel. +62 21 8230025

Fax. +62 21 8230026

Website: [idn.sika.com](http://idn.sika.com)

email: [sikacare@id.sika.com](mailto:sikacare@id.sika.com)



Lembar Data Teknis  
Sika® Sovamesh-80  
Terjemahan versi Inggris May 2021